

ACRYLIC PUTTY

Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών

Λευκός υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις μεταβολές της θερμοκρασίας, στην αλκαλικότητα και χρησιμοποιείται για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων, εμφανούς μπετόν, ξύλων καθώς και για διακοσμητικές εφαρμογές. Είναι απλός στη χρήση και την εφαρμογή του και στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει. Τρίβεται εύκολα και δίνει λεία επιφάνεια.



Πλεονεκτήματα:

- Γεμίζει σωστά, τρίβεται εύκολα και δίνει λείες επιφάνειες
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

370.000-800.000 cps
(BROOKFIELD
sp.7/50rpm, 25°C)

ΑΠΟΔΟΣΗ



2-3 m²/Kg

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

30min

Για την εφαρμογή
τελικού χρώματος

3-4 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό

400 gr


800 gr

5 kg



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων, εμφανούς μπετόν, ξύλων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑΤΑ

1 Ο στόκος είναι έτοιμος προς χρήση. Εφαρμόζεται με σπάτουλα χωρίς αραίωση.

2 Τρίβουμε μετά από 2-3 ώρες με γυαλόχαρτο και αφού καθαρίσουμε την επιφάνεια βάφουμε με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα νερού ή διαλύτου της Vitex την επιφάνεια.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Μετά την εφαρμογή του στόκου,

σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
• Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνη ή απορρυπαντικό

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Αστάρια”. Οριακή τιμή **30 g/L**.
Μέγιστη περιεκτικότητα **29 g/L**
ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

