

LUSSOLAC SB

Βερνίκι Ξύλου Πολυουρεθάνης, Βάσης Διαλύτη

Βερνίκι ενός συστατικού βάσης διαλύτη, ενισχυμένο με πολυουρεθάνη, για ξύλινες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, σκληρότητα και εξαιρετικό άπλωμα. Λόγω της πολυουρεθανικής ρητίνης, έχει εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υγρασία, ήλιος), ενώ τα φίλτρα UV προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.



Χρώμα ενισχυμένης αντοχής με πολυουρεθανικές ρυτίνες



Χρώμα με φίλτρα UV για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Πυκνότητα

0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Στιλπνότητα

• Στις 60° (ISO 2813):
Γυαλιστερό: > 90 μονάδες
Σατινέ: 20 - 40 μονάδες
Ματ: <15 μονάδες



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ



Σατινέ



Γυαλιστερό



ΑΡΑΙΩΣΗ

Έως 3%

- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο και 11 έτοιμες αποχρώσεις



ΑΠΟΔΟΣΗ

Για μία στρώση

12-14 m²/L

Για δύο στρώσεις

6-7 m²/L



ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή

3-4 h

Επαναβαφή

20-24 h



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο (Gloss)	180 mL	750 mL	2.5 L
Άχρωμο (Satin,Mat)	750 mL	2.5 L	
Έτοιμες αποχρώσεις (Gloss)	180 mL	750 mL	



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνα ή λάδι και γυαλοχαρταρισμένες.



Σε νέες ξύλινες επιφάνειες εφαρμόζεται συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra διαλύτου για την προστασία από μύκητες και έντομα.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε 3% με διαλυτικό πινέλου T300 ή 3% διαλυτικό πιστολιού T350 και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

3

Επαναβάφουμε, εάν είναι επιθυμητό, μετά από 20-24 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T-350.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη

χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων”, Οριακή τιμή **400 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **399 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

