

PRIMA ELAST PLUS SBS -20°C

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ



Το Prima Elast Plus SBS (Styrene - Butadiene - Styrene) είναι ένα ελαστομερές ασφαλτόπανο άριστης ποιότητας.

Ο υψηλής ποιότητας ελαστομερής συνδυασμός εξασφαλίζει:

- Μεγάλη ελαστικότητα
- Απαράμιλλη συγκόλληση σε οποιαδήποτε επιφάνεια
- Εύκολη εφαρμογή και στις πιο κρίμες ημέρες του χειμώνα με θερμοκρασία κοντά στους -20°C
- Καλύτερη σύνδεση και στεγανότητα σε όλα τα σημεία που εφαρμόζεται.

Το Prima Elast Plast SBS είναι ιδανικό

για συστήματα στεγάνωσης μονής στρώσης αλλά και για συνδυασμό στεγανώσεων πολλαπλών στρώσεων. Η αρδεσία μπορεί να παραχθεί με ποικιλία χρωματισμών.

Αποθήκευση: Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται σε μέρος σκιερό κάθετα τοποθετημένα σε παλέτες. Συνιστάμε να αποθηκεύονται περικλυσμένα μέσα στο περιτύλιγμα της παλέτας του εργοστασίου.

Βασικά χρώματα: Γκρι, Λευκό.

Διατίθενται σε **4,5 kg** σε χρώμα γκρι και λευκό. Ρολά των 10 m. Παλέτα: 230 m.

Σε **5 kg** σε χρώμα λευκό. Ρολά των 10 m. Παλέτα: 200 m.

Σε **6 kg** σε χρώμα λευκό. Ρολά των 7,5 m Παλέτα: 150 m.

Οποιαδήποτε άλλη ζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν παραγγελίας με χρόνο εξυπηρέτησης 15-20 ημερών.

Χαρακτηριστικά	Μέθοδος ΤΕΣΤ	Μονάδα	Τυπικές τιμές	Αντοχή
Μήκος	EN 1848-1	m	10	+1%
Πλάτος	EN 1848-1	m	1,0	+1%
Πάχος	EN 18491	mm	-	+5%
Βάρος ρολού	EN 1849-1	kg/m ²	4,5/5/6 kgr	+5%
Αντίσταση στο απότομο τράβηγμα	EN 2311-1	N/5 cm	L 500 T 400	+20%
Επιμήκυνση	EN 12311-1	%	L 35 T 35	-15 ακριβώς
Αντίσταση στο σχίσμο	EN 12310-1	N	L 140 T 140	+30%
Αντίσταση στα στατικά φορτία	EN 12730(A)	kg	15	-
Αντοχή στην πίεση	EN 12691	mm	800	-
Σταθερότητα διάστασης	EN 1107-1	%	-	-
Ελαστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες	EN 1109	°C	- 20	-
Αντοχή στις ροές	EN 1110	°C	100	-
	EN 1928	kPa	60	-
Αντίδραση στην φωτιά	EN 13501-1	-	Euroclasse F	-
Αντίδραση σε εξωτερική φωτιά	EN 13501-5	-	F Roof	-