



## Smaltolux Hydro Tile Reno paint

**2 σε 1 αστάρι και χρώμα νερού  
για δύσκολες επιφάνειες**



**Απόδοση:** 12 - 14 m<sup>2</sup>/lt



**Στέγνωμα:** ½ - 1 ώρα



**Αραίωση:** 8 - 10% με νερό και έως 15% για εφαρμογή με πιστόλι



**Επαναβαφή:** 6 - 8 ώρες



**Συσκευασία:** 750ml

**Εφαρμογή:** Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικά σχεδιασμένο πολυουρεθανικό (PU) ακρυλικό υδατοδιαλυτό προϊόν, ενός συστατικού, για δύσκολες επιφάνειες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μη-πορώδεις επιφάνειες και αντοχή στις χημικές ουσίες. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του είναι κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες, όπως:

- Πλακάκια τοίχου, ψηφίδες, υαλότουβλα & κεραμικά
- Έπιπλα κουζίνας & μπάνιου
- Μελαμίνη
- Μέταλλο
- Ξύλο (γυμνό, βερνικωμένο ή βαμμένο), ντουλάπια
- Αλουμίνιο
- Γαλβανισμένο σίδερο
- Laminate
- MDF
- PVC
- Γυαλί

Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα ήπια οικιακά καθαριστικά, στα χτυπήματα και στις γρατζουνιές. Ιδανικό για την ανακαίνιση χώρων όπως κουζίνα, μπάνιο κτλ., καθώς έχει πολύ καλές μηχανικές αντοχές, εξαιρετική πρόσφυση και δεν ξεφλουδίζει. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, ευκολία στην εφαρμογή και αντοχή στη φθορά. Δεν χρειάζεται να προηγηθεί εφαρμογή ασταριού, εφαρμόζεται απευθείας στις επιλεγμένες επιφάνειες. Το προϊόν χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού «Χρωματικές διαθέσεις» της Vechro, σε απεριόριστες αποχρώσεις. Δεν συνίσταται για οριζόντιες επιφάνειες και επιφάνειες όπου συσσωρεύεται λιμνάζον νερό.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Εμφάνιση/ Φινίρισμα	Βελουτέ ματ (eggshell)
Πυκνότητα	1,23 ± 0,02 kg/lt
Απόδοση	12-14 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια
Αραίωση	8-10% κ.ο. με νερό για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό 15% κ.ο. με νερό για εφαρμογή με πιστόλι
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε ½-1 ώρα
Επαναβαφή	Τουλάχιστον 6-8 ώρες από την εφαρμογή. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
Καθαρισμός επιφανειών	Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο & σε ήπια οικιακά καθαριστικά
Χρήση βαμμένων επιφανειών	4 ημέρες από την εφαρμογή
VOC κατηγορία	“Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”. Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 140gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 60gr/lt.
Εφαρμογή	Εφαρμόζεται απευθείας στις επιφάνειες χωρίς αστάρι
Ανθεκτικότητα	Πλήρης μηχανικές ιδιότητες επιτυγχάνονται ύστερα από 3-4 εβδομάδες από την εφαρμογή και ανάλογα με την απόχρωση
Απόχρωση	Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ της VECHRO

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος, είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας. Η υπό βαφή επιφάνεια **χρειάζεται** να καθαριστεί πολύ καλά με ένα αλκαλικό οικιακό καθαριστικό (όπως πράσινο σαπούνι, σόδα κλπ.) από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κ.λ.π. , να ξεπλυθεί **εξαιρετικά καλά** και να στεγνώσει επαρκώς.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια εφαρμόζουμε δύο στρώσεις SMALTOLUX HYDRO TILE RENO με ρολό, πινέλο ή πιστόλι στην κατάλληλη αραίωση. Η χρήση βαμμένων επιφανειών μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας 4 ημερών. Οι τελικές ιδιότητες και πρόσφυση του χρώματος επιτυγχάνονται 28 ημέρες μετά την εφαρμογή και αναλόγως την απόχρωση. Όσο πιο σκούρα η απόχρωση, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται.

**Σημαντικό:** Να μην καταπονείτε τις βαμμένες επιφάνειες με έντονο καθαρισμό - τρίψιμο & χτυπήματα, πριν περάσουν 28 ημέρες από την εφαρμογή. Να μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή στις βαμμένες επιφάνειες.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορροπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η θερμοκρασία του χώρου 8 - 30° C και η σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001,14001, 45001 και του (ΕΚ) 1221/2009 για την εφαρμογή του EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιάς ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

